

Puiduliim PU

Kasutusala

- Kasutamiseks sees ja väljas
- Puidu liimimiseks puidule
- OSB-/puitlaastplaat
- Vahtplast, vahtkumm
- Metall jne

Kirjeldus

Täiesti veekindel, polüuretaani baasil puiduliim. Liimil on täitvad omadused ja see läheb kõvastumise ajal veidi vahule - doseerige mõõdukalt. Kiireimaks fikseerimiseks ja läbikõvastumiseks niisutage või kasutage enne paigaldamist ESSVE aktivaatorit. Parima tulemuse saamiseks peavad liimitavad materjalid olema vastupidavad, piisavalt kokkusobiva ku-

juga, puhtad ja mitterasvased. Liimiliide tuleb panna surve alla või peab monteeritud elementide omakaal neid koos hoidma vähemalt 30 minutit, soovitatavalt kauem (liim paisub). Hoida jahedas, kuid mitte lasta külmuda. Kuivamata liimi saab puhastada lakibensiini, piirituse või soovitatavalt ESSVE puhastussprei/ puhastuslapiga Universal.

- Niiskusklass D4
- Ülevärvitav
- Töötemperatuur +10 °C kuni +40 °C
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel



Pakendid

Art. nr	Värv	Maht	Kogus pakendis	Art. tüüp
20091	Merevaigukollane	250 ml	6	L
20093	Merevaigukollane	750 ml	6	L

L = laokaup, B = tellitav kaup

